



TASKI® Jontec Nobile Plus

ТАСКИ Джонтек Нобиле Плас - Средство для кристаллизации мраморных полов

Описание

Средство для влажной кристаллизации и защиты кальцийсодержащих каменных полов.

Основные характеристики

- Быстро придает полу зеркальный блеск благодаря сочетанию химич-ого и механич-ого воздействия
- Снижает проникновение воды и грязи, облегчая ежедневную уборку и уход
- Усиливает четкость контуров и улучшает естественный вид камня
- Значительно повышает устойчивость к скольжению

Преимущества

- Разработано для высокоэффективной влажной кристаллизации
- Содержит мелкозернистые абразивные компоненты для улучшения механической полировки
- Обладает очень сильным действием

Рекомендации по применению

Дозировка: Подготовить рабочий раствор (пасту) из 3 частей порошка и 1 части воды. Медленно до-бавить воду в порошок и взболтать смесь до получения однородной пасты (встряхивать пасту **интен-сивно** для обеспечения однородности). Перед нанесением пасты на поверхность повторно тщательно встряхнуть ее, чтобы кристаллы не оседали на дне бутылки и равномерно наносились на пол.

Применение:

1. Если на полу имеются видимые царапины, рекомендуется до начала кристаллизации отшлифовать поверхность, используя сначала алмазный круг с зернистостью 400 мкм в течение 2 мин/кв.м, затем круг с зернистостью 1800/2000 мкм в течение 5 мин/кв.м.
2. Очистить обрабатываемую поверхность с помощью 1%-ого раствора нейтрального моющего средства и однодисковой машины с красным кругом, собрать загрязненный раствор с помощью водососа. Тщательно промыть поверхность чистой водой для удаления всех остатков загрязнений. Подготовить пасту из 3 частей порошка и 1 части воды. Использовать 40 г пасты на один кв. метр.
3. Увлажнить пол с помощью швабры. Убедиться, что пол слегка влажный, а не мокрый и нет избытка воды на полу. Крайне важно, чтобы пол был слегка влажным перед нанесением пасты.
4. Нанести пасту в центр обрабатываемой поверхности. Расположить низкоскоростную однодисковую машину (минимальный вес машины 50 кг), оснащенную красным кругом, непосредственно поверх нанесенной пасты.
5. Равномерно распределить пасту по всей обрабатываемой поверхности.
6. Обрабатывать в течение 3-4 минут каждый квадратный метр. Не допускать высыхания пасты. При необходимости подавать небольшое количество воды для поддержания однородности пасты.
7. В конце кристаллизации разбавить жидкий раствор чистой водой, затем собрать раствор водососом. Тщательно промыть обрабатываемую поверхность большим количеством нейтрального моющего средства. Собрать раствор с помощью водососа.
8. После полного высыхания пола, отполировать его всухую с помощью однодисковой машины (200–1500 об/мин), оснащенной мягким белым кругом.ском.

Физико-химические свойства

Внешний вид	белый порошок
pH (чист. / в растворе)	не применимо / менее 2
Относительная плотность	1 г/мл

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности

Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры. При работе использовать защитные перчатки и очки.

Совместимость

Защищать чувствительные к кислоте поверхности, не подлежащие обработке, от попадания средства. Перед применением проверить совместимость на небольшом незаметном участке.

Область применения

Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

ООО "Дайверси"
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д
тел: +7 (495) 970 1797

www.diversey.com

ООО "Дайверси"
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4 "А", офис 506
тел: +7 (812) 441 3080

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved.



© A.I.S.E.

TASKI®